



КАОЛИН МАРКИ КР-1

Применение: в качестве наполнителя для изготовления резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных кож и тканей.

Внешний вид: порошок белого цвета

CAS № 1332-58-7, EC № 265-064-6

Химическая формула: $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$

Технические показатели:

Наименование показателей	Норма для марки
Массовая доля окиси железа Fe_2O_3 , %, не более	1,2
Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO_3), %, не более	0,3
Массовая доля водорастворимых солей, %, не более	Не нормируется
Массовая доля остатка на сетке №0140, %, не более	0,02
Массовая доля остатка на сетке №0056, %	Не нормируется
Массовая доля влаги, %, не более	0,7

Упаковка: мешки 20 кг, биг-бэги 1000 кг.