



## Нити полиамидные текстурированные крученые термофиксированные

**Применение:** нити предназначены для производства ковровых покрытий и других изделий.

### Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма для нити
Структура нити	180 текс x2, 130 текс x2, 120 текс x2, 120 текс x1, 115 текс x2, 110 текс x2, 100 текс x2
Отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, %	± 5
Удельная разрывная нагрузка, мН/текс, не менее для блестящих, матированных для крашенных в массе	200,0 160,0
Удлинение нити при разрыве, %	40,0 - 55,0
Направление крутки	Z (или S)
Линейная усадка, %, не более	4,0
Число кручений, кр/м	(50 - 300) ±15

**Упаковка:** блок-пакет на поддонах.