



Технический паспорт
Полиамид 6, марка ПА6-22/32

Наименование показателя	Норма для ПА6 марки ПА6-22/32
1. Внешний вид и цвет	Гранулы от натурального цвета до желтого оттенка
2. Размер гранул, мм	2,0 - 5,0
3. Количество гранул с инородными точечными вкраплениями и инородными включениями, определяемое невооруженным глазом, шт., не более - в пробе массой (100,0 ± 0,1) г	36
4. Количество окисленных гранул, шт., не более - в пробе массой (100,0 ± 0,1) г	25
5. Массовая доля воды, * %, не более	0,30
6. Номинальная относительная вязкость, отн. ед.	2,40; 2,60; 2,80; 3,00; 3,20; 3,40
7. Отклонение от номинальной относительной вязкости, отн. ед.	± 0,10
8. Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более - по ГОСТ 17824	3,0
9. Массовая доля непрорубленных гранул, %, не более - длиной свыше 15 мм	0,5
10. Температура плавления, °С	213 - 216
* При контроле качества в момент упаковки. Значение показателя может изменяться в зависимости от упаковки, условий транспортирования и хранения.	