



ПОЛИАМИД 6, МАРКИ ПА6-21, ПА6-31

Применение: предназначены для изготовления полиамидных нитей различного назначения; нитей монофиламентных; литевых изделий и полимерных композиционных материалов, без предъявления требований к их внешнему виду по вкраплениям.

CAS № 25038-54-4 EC № 607-506-6

Внешний вид: гранулы

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма для марки ПА6-21	Норма для марки ПА6-31
Внешний вид и цвет	Гранулы натурального цвета	
Размер гранул, мм длина диаметр	1,5-4,0 2,0-3,0	
Количество гранул в 1г продукта, шт.	75-125	95-125
Количество гранул с инородными точечными вкраплениями, шт., не более в пробе массой (100,0 ± 0,1) г в пробе массой (2,00 ± 0,01) кг	3 -	
Количество окисленных гранул, шт., не более в пробе массой (100,0 ± 0,1) г в пробе массой (2,00 ± 0,01) кг	1 8	
Массовая доля воды, %, не более	0,10	
Номинальная относительная вязкость, отн.ед.	2,50; 2,60; 2,70; 2,80; 2,90	3,00; 3,10; 3,20; 3,30; 3,40
Отклонение от номинальной относительной вязкости, отн. ед.	± 0,05	
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более	1,2	
Массовая доля непрорубленных гранул, %, не более длиной свыше 15 мм	0,2	
Массовая доля пыли, %, не более	0,008	0,006
Индекс желтизны, ед., не более	+2	

Упаковки: биг-беги 1000 кг.